

# SPECIFICHE TECNICHE

	NATURALI (UNE 56921)	C-08 (UNE 56924)	1+1 (UNE 56926)	M-08 (UNE 56922)	A-08 (UNE 56922)	SPUMANTE (UNE 56923)
Lunghezza (mm.)	n ± 0,5	n ± 0,5	n ± 0,5	n ± 0,5	n ± 0,5	n ± 0,5
Diametro (mm.)	n ± 0,4	n ± 0,4	n ± 0,4	n ± 0,3	n ± 0,3	n ± 0,3
Ovalizzazione (mm.)	< 0,5	< 0,5	-	-	-	-
Densità (kg/m <sup>3</sup> )	125-230	140-250	235-315	260-330	260-330	-
Spessore dischi (mm.)	-	-	≥ 4	-	-	10-12
Massa (g.)	-	-	-	-	-	8,4-10
Dimensione smusso(mm.)	-	-	-	-	-	4 ± 0,5
Umidità (%)	5-9	5-9	4-8	4,5-8	4,5-8	4-8
Torsione (daN/cm <sup>2</sup> )	-	-	-	-	-	≥ 7,5
Polvere (mg.)	-	≤ 3	≤ 1	-	-	≤ 1
Capillarità	< 2,5 mm.	< 2,5 mm.	< 1/3 b.	< 1/3 b.	< 1/3 b.	-
Disagglomerazione	-	-	assenza	assenza	assenza	assenza
Recupero dim. istantaneo (%)	≥ 88	≥ 88	≥ 87	≥ 86	≥ 86	-
Recupero dim.5 min. (%)	≥ 93	≥ 93	≥ 91	≥ 90	≥ 90	-
Forza di estrazione (daN)	20-40	20-40	20-40	15-40	15-40	-
Batteri (UFC)	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30
Muffe e lieviti (UFC)	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Sensoriale (UNE 56928)	Assenza difetti	Assenza difetti	Assenza difetti	Assenza difetti	Assenza difetti	Assenza difetti
TCA / PCA / TeCA /TBA (ng/L) (UNE 56930)	99% < LQ*	99% < 1,2	99% < LQ*	99% < LQ*	< 2,0	99% < LQ*
Residui di perossidi (mg./b.) (UNE 56929)	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	< 0,2	-

< LQ = 0,8 ng/L